



KOROCURE

Προσωρινή προστασία από εξάτμιση για
ενδιάμεση ωρίμανση νωπού σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το KOROCURE είναι ένα υγρό προϊόν προσωρινής προστασίας από εξάτμιση για ενδιάμεση ωρίμανση. Για την προστασία του νωπού σκυροδέματος, ανάλογα με την κατηγορία του, τις περιβαλλοντικές και καιρικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ενδιάμεση ωρίμανση σύμφωνα με το DIN EN 13670:2011-03 σε συνδυασμό με το DIN 1045-3:2012-03. Η ενδιάμεση ωρίμανση περιορίζει την εξάτμιση του νερού από το σκυρόδεμα, σε συνθήκες ανέμου και άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Έτσι διατηρείται επαρκής ποσότητα νερού στο σκυρόδεμα ώστε να επιτραπεί η σωστή ενυδάτωση του τσιμέντου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προσωρινή ωρίμανση με το KOROCURE ξεκινά αμέσως και τμηματικά μετά την τοποθέτηση του σκυροδέματος. Σε περίπτωση που η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη από τη φυσική απορρόφηση (bleeding), η ενδιάμεση ωρίμανση πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει για εφαρμογές σκυροδέματος με λόγο νερού-τσιμέντου < 0,5. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιφάνεια πρέπει να προστατευθεί με ενδιάμεση ωρίμανση. Εάν το KOROCURE χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για επιστρώσεις με σκληρά αδρανή, εφαρμόζεται μόλις το σκυρόδεμα αντέχει σε καταπόνηση βαδίσματος. Δεν πρέπει να υπάρχει λιμνάζον νερό στην επιφάνεια, η οποία πρέπει να είναι ματ-υγρή.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Έτοιμο προς χρήση
- Χωρίς διαλύτες
- Επιτυγχάνει πλήρη ενυδάτωση
- Μειώνει την εξάτμιση του νερού
- Ελαχιστοποιεί τη δημιουργία πρώιμης συρρίκνωσης (τριχοειδείς ρωγμές)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΥΓΡΟ
ΧΡΩΜΑ	ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (20 °C)	Μ. Ο. 1,0 kg/dm ³
Ph τιμή	περίπου 11
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος	Περίπου 120 g/m ²
Απόδοση ανά μονάδα 30 kg	περίπου 250 m ²

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Πριν από την εφαρμογή, αφαιρέστε τις λιμνούλες και το υπερβολικό νερό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Πριν από την εφαρμογή, ανακατέψτε καλά το KOROCURE. Ανάλογα με τη χρήση, η ενδιάμεση ωρίμανση πρέπει να γίνει έγκαιρα. Το KOROCURE παρέχεται έτοιμο προς χρήση και ψεκάζεται αδιάλυτο στην επιφάνεια ως λεπτή, πυκνή ομίχλη με κατάλληλη συσκευή ψεκασμού. Αποφύγετε τον σχηματισμό λιμνών. Η αποτελεσματικότητα της ενδιάμεσης ωρίμανσης εξαρτάται από την ομοιομορφία και πυκνότητα της εφαρμοζόμενης στρώσης. Πριν την εφαρμογή προϊόντων KORODUR/NEODUR με σκληρά αδρανή, η επιφάνεια που έχει σκληρυνθεί με KOROCURE πρέπει να υποβληθεί σε φινιρίσμα με δίσκο εξομάλυνσης (disk float). Μετά τη χρήση, καθαρίστε όλα τα εργαλεία με καθαρό νερό. **Σημείωση:** Το KOROCURE δεν αντικαθιστά την απαραίτητη μεταγενέστερη επεξεργασία των λειασμένων βιομηχανικών δαπέδων KORODUR.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 kg πλαστικό δοχείο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δροσερό, ξηρό και χωρίς παγετό στο αρχικό κλειστό δοχείο, ξανασφραγίστε αμέσως το ανοιγμένο δοχείο.
Διάρκεια ζωής: περ. 12 μήνες



ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
www.tuev-sued.de/mp-zert

ISOLINE ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.
2310686777 www.korodur.gr
info@korodur.gr