



KORODUR PC



αστάρι για προ-επεξεργασία αυτοεπιπεδούμενων
επιστρώσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **KORODUR PC** είναι ένα υγρό, χωρίς διαλύτες, μονοσυστατικό, διαλυόμενο με νερό, προϊόν συνθετικής ρητίνης, που χρησιμοποιείται για την **προεπεξεργασία απορροφητικών υποστρώματων** πριν από την εφαρμογή **αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων π.χ. NEODUR Level**.

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Το **KORODUR PC** χρησιμοποιείται ως αστάρι (primer) για απορροφητικά υποστρώματα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με σκοπό την προστασία των επιστρώσεων δαπέδου που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια από πρόωρη αφυδάτωση. Επίσης, χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης σε λείες και συμπαγείς επιφάνειες, καθώς και ως πρόσθετο κονιάματος σε περιπτώσεις θερμικής καταπόνησης σε εξωτερικούς χώρους. Το **KORODUR PC** είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ως αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα πριν την εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων επικαλύψεων όπως: **NEODUR Level, NEODUR Level AU, LevelFlor**.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βελτιώνει την πρόσφυση, Υψηλή απόδοση, Εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε τύπο υποστρώματος, Κατάλληλο

για ενδοδαπέδια θέρμανση, Έτοιμο προς χρήση, Διαλύεται με νερό, Χωρίς διαλύτες, Πολύ χαμηλές

εκπομπές CO₂– φιλικό προς το περιβάλλον, Κατάλληλο για **εσωτερική και εξωτερική χρήση**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΟΡΦΗ	ΥΓΡΟ
ΧΡΩΜΑ	ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ επεξεργασίας, περιβάλλοντος και υποστρώματος	≥ 5 °C
Αναλογία ανάμιξης Σε συμπαγή υποστρώματα Σε απορροφητικά υποστρώματα	1:1 (KORODUR PC : νερό) 1:3 (KORODUR PC : νερό)
Κατανάλωση υλικού με βάση την απορροφητικότητα του υποστρώματος	Περίπου 50 - 200 g/m ²
Δηλώσεις επικινδυνότητας σύμφωνα με GefStoffV και VbF	OXI - Δεν υπόκειται σε σήμανση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμάστε το υπόστρωμα με φρεζάρισμα και/ή αμμοβολή. Υπάρχουσες ρωγμές, αποκολλήσεις και κατεστραμμένοι αρμοί πρέπει να επισκευαστούν σωστά. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι φέρον, συμπαγές, καθαρό, στεγνό, χωρίς ρωγμές και ελεύθερο από σαθρά σωματίδια, λάδια, λίπη και άλλους ρύπους που επηρεάζουν την πρόσφυση. Αντοχή συγκόλλησης επιφάνειας: χωρίς κυκλοφοριακή καταπόνηση ≥ 1,0 N/mm², ενώ με κυκλοφοριακή καταπόνηση και/ή σε εξωτερικούς χώρους ≥ 1,5 N/mm². Ισχύουν οι απαιτήσεις των προτύπων DIN 18365 και DIN 18560.

Ανακατέψτε το KORODUR PC πριν από τη χρήση. Αραιώστε το αστάρι ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής (βλέπε αναλογία ανάμιξης). Εφαρμόστε το KORODUR PC με ρολό, πινέλο, σκούπα δρόμου ή λαστιχένια σπάτουλα επάνω στο προετοιμασμένο υπόστρωμα. Αποφύγετε τη δημιουργία λιμνάζοντων νερών. Σε περίπτωση απορροφητικών υποστρώματων, για να αποφευχθεί η δημιουργία φυσαλίδων στην εφαρμοσμένη στρώση, το αστάρι πρέπει να εφαρμοστεί μία ημέρα πριν από την κύρια εφαρμογή, σε αναλογία ανάμιξης 1:3 έως 1:4. Τη στιγμή της εφαρμογής των LevelFlor, NEODUR Level ή Level AU, το KORODUR PC πρέπει να είναι κολλώδες-στεγνό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5 kg πλαστικό δοχείο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό, ξηρό χώρο. Διάρκεια ζωής περίπου 12 μήνες. Κλείστε τα ανοιγμένα δοχεία αμέσως μετά τη χρήση.

NOTE: Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. WGK 1 (self-classification): hazardous to water. Avoid skin and eye contact if possible. Wear suitable protective gloves, work clothes and safety goggles when working. Keep out of the reach of children. Follow the instructions on the containers.



ISO 9001
Certified
Quality Management System
www.tuv-sud.com/tms-cert

ISOLINE ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.
2310686777 www.korodur.gr
info@korodur.gr